

Obsah

Lepidla	2
disperzní	2
PU lepidla	3
na bázi kaučuku	3
na bázi kyanoakrylátů	4
tavná	4
Čističe a separační prostředky tavných lepidel	5
Tmely	6
parkety	6
dřevo	6
Brusivo	7

Lepidla

Lepidlo na dřevo 62A

SOUDAL



Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze

Charakteristika : Lepení výrobků ze dřeva, dřevotřísky, papíru a lepenky. Konstruktivní lepení nábytku a výrobků převážně z měkkých dřev. Vysoce kvalitní disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204). Lepidlo s dlouhým otevřeným časem vhodné pro časově náročné lepení sestav interiérového nábytku.

Technická data :

- barva: bílá
- otevřený čas: 15 min
- doba stlačení : 2 – 4 hod
- síla stlačení : 1 – 2 kg/cm²
- pracovní teplota : +5 až +30°C
- balení : 250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg
- použití : pro interiéry
- čištění : nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky
- poznámka : nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další

balení	250 g	750 g	5 kg	25 kg
obj. číslo	53-6600029	53-6600030	53-6600031	53-6300032

Lepidlo na dřevo 64A

SOUDAL



Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze, které se vyznačuje v porovnání s jinými druhy disperzních lepidel velmi krátkou dobou schnutí.

Charakteristika : Lepení výrobků ze dřeva, překližky, dřevotřísky apod. s nároky na vysokou rychlost tuhnutí. Konstruktivní lepení nábytku a jiných dřevěných prvků v interiérech. Průmyslové lepení dřevěných výrobků s požadavky na vysokou pevnost a kvalitu spoje. Vysoce kvalitní rychleschnoucí disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po zaschnutí průhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204).

Technická data :

- barva: bílá
- otevřený čas: 5 min
- doba stlačení : 1 – 2 hod
- síla stlačení : 1 – 2 kg/cm²
- pracovní teplota : +5 až +30°C
- balení : 250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg
- použití : pro interiéry
- čištění : nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky
- poznámka : nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další

balení	250 g	750 g	5 kg	25 kg
obj. číslo		53-6600033	53-6600034	53-6300035

Lepidlo na dřevo 67A

SOUDAL



Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze, které se vyznačuje velmi rychlou dobou schnutí a odolností proti vodě.

Charakteristika : Konstruktivní lepení dřevěných prvků ve stavebnictví a průmyslu. Lepení spojů zahradního nábytku, kuchyňských linek, dřevěných schodišť, eurooken a ostatních výrobků z veškerých druhů dřev tvrdých i exotických. Lepení dřevotřísky, dřevěných šablon atd. Vysoce kvalitní konstruktivní vodotěsné lepidlo pro truhláře a tesaře s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje. Po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D3 (ČSN EN 204).

Technická data :

- barva: bílá
- otevřený čas: 8 min
- doba stlačení : nejméně 2 hod
- síla stlačení : 1 – 2 kg/cm²
- pracovní teplota : +18 až +20°C
- balení : 250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg
- použití : pro interiéry a exteriéry
- čištění : nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky
- poznámka : nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další

balení	250 g	750 g	5 kg	25 kg
obj. číslo		53-6600036	53-6600037	53-6300038

Lepidlo na dřevo 66A
Soudal


Vodostálé polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje, krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti dle ČSN EN 204.

Charakteristika : Lepení dřeva, průmyslové lepení v nábytkářském průmyslu, výroba spáravek, dřevěných konstrukcí, okenních a dveřních rámtů, atd., tesařské konstrukční lepidlo. Polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezí silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje.

Technická data :

- barva: hnědá
- báze: polyuretan
- systém vytvrzování: vlhkostní
- otevřený čas: 10 min
- doba stlačení: 60 – 90 min.
- max. pevnost: po 8 – 16 hod.
- síla stlačení: 1 kg/cm²
- pracovní teplota: +5 až +35°C
- balení: 250 g, 750 g, 5 kg
- použití: pro interiér a exteriér
- čištění: lakovým benzínem, acetonem

balení	250 g	750 g	5 kg
obj. číslo		53-6600168	53-6600169

Konstrukční lepidlo 60A
Soudal


Rychleschnoucí montážní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné.

Charakteristika : Konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů jako cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámtů, výroba vrstvených panelů. Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a trvale vodě odolné D4 (ČSN EN 204). Nezaněchává skvrny a lze použít na mírně vlhké podklady. Lze použít na lepení ne zcela rovných podkladů, v průběhu vytvrzování mírně napěňuje.

Technická data :

- barva: transparentní
- aplikace: pistolí
- báze: polyuretan
- vytvrzování: vlhkostní
- otevřený čas: 15 min
- doba stlačení: 3 hod.
- pracovní teplota: +5 až +35°C
- teplotní odolnost: -30 až +100°C (vytvrzené)
- balení: 310 ml
- použití: pro interiér a exteriér
- čištění: lakový benzín, aceton, vytvrzené jen mechanicky
- poznámka: stlačení lepených materiálů během vytvrzování lepidla zvyšuje výslednou lepicí sílu

balení	310 ml
obj. číslo	53-3300117

Montážní lepidlo 48A
Soudal


Lepidlo s vysokou lepicí silou, které okamžitě přichytí lepené materiály. Díky schopnosti vyplňovat mezery lze použít i na nerovné povrchy.

Charakteristika : Rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a prahů, obkladových panelů a dekorativních prvků z různých materiálů na veškeré porézní i neporézní materiály. Vysoce kvalitní neoprenové montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby. Vyniká vysokou počáteční lepicí silou, umožňuje lepení ve svislé poloze bez potřeby fixace lepených prvků. Vhodné i k lepení na nerovné (hrubé) podklady. Po vytvrzení vodě odolné. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu.

Technická data :

- barva: nažloutlá
- aplikace: pistolí
- báze: syntetický kaučuk (neopren)
- vytvrzování: fyzik. vysychání a krystalizace
- otevřený čas: cca 5 min
- vytvrzování: cca 20 min. (počáteční síla)
- max. pevnost: cca 24 – 48 hod.
- pracovní teplota: +5 až +35°C
- balení: 310 ml
- použití: pro interiér a exteriér
- čištění: lakový benzín, aceton
- poznámka: pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány, nikoliv na době působení

balení	310 ml
obj. číslo	53-3300112

Universální montážní lepidlo 49A

SOUDAL

Lepidlo na bázi syntetického kaučuku připraveno k okamžitému použití.

Charakteristika : Lepení izolačních a dekoračních panelů a lišt z pěnového polystyrénu na savé i nesavé podklady, lepení izolačních a montážních prvků zateplovacích systémů, dřevěných latí, soklových lišt, prahů, parapetů, kabelových lišt. Umožňuje lepení na ne zcela rovné podklady. Univerzální montážní lepidlo na bázi SBR s rozpouštědlem nenarušujícím polystyren. Po vytvrzení vodě odolné.

**Technická data :**

- barva: světle hnědá
- aplikace: pistolí
- báze: SBR kaučuk
- vytvrzování : fyzik. vysychání a krystalizace
- otevřený čas: 15 min
- vytvrzování : cca 20 min. (počáteční síla)
- max. pevnost : cca 24 – 48 hod.
- pracovní teplota : +10 až +30°C
- teplotní odolnost: -20 až +60°C (vytvrzené)
- balení : 310 ml
- použití : pro interiérové a exteriérové
- čištění : lakový benzín, aceton
- poznámka : pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány, nikoliv na době působení

balení	310 ml
obj. číslo	53-3300113

Lepidlo Cyanofix 84A

SOUDAL

Lepidlo s velkou lepicí silou a velmi rychlým tuhnutím na bázi kyanoakrylátů.

Charakteristika : Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysocí kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

**Technická data :**

- barva: transparentní
- báze: kyanoakrylát
- vytvrzování : chemická reakce
- otevřený čas: cca 4 sekundy
- vytvrzování : 1 min.
- pracovní teplota : +5 až +30°C
- teplotní odolnost: -40 až +120°C (vytvrzené)
- balení : 3 a 20 g
- použití : pro interiérové a exteriérové
- čištění : lakový benzín – bezprostředně po aplikaci

balení	3 g	20 gl
obj. číslo		53-010154

Tavné lepidlo 282.20N - granule

Jowat

**Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálů v nábytkářském průmyslu.****Oblast použití :**

- ABS, PVC a PP hrany
- dýhové hrany
- lamino hrany
- softforming
- ruční tvarové olepování

Technická data :

- barva: natur
- báze: EVA plněné
- teplota zpracování: 130 až 150°C
- balení : 1 a 25 kg

balení	1 kg	25 kg
obj. číslo		53-010154

Tavné lepidlo 284.00N - granule

Jowat

**Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálů v nábytkářském průmyslu.****Oblast použití :**

- ABS, PVC a PP hrany
- dýhové hrany
- lamino hrany
- softforming

Technická data :

- barva: natur
- báze: EVA plněné
- teplota zpracování: 190 až 210°C
- balení : 1 a 25 kg

balení	1 kg	25 kg
obj. číslo		53-010154

Tavné lepidlo KS 217 - granule



Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálů v nábytkářském průmyslu.

Oblast použití :


- ABS, PVC a PP hrany
- dýhové hrany
- lamino hrany
- softforming

balení	25 kg
obj. číslo	EPKS217NATUR

Technická data :

- barva: natur
- báze: EVA plněné
- teplota zpracování: 190 až 210°C
- balení : 25 kg

Tavné lepidlo HKP25 - patrony



Tavné lepidlo pro aplikaci v olepovacích strojích.

Oblast použití :

- ABS, PVC a PP hrany
- dýhové hrany
- lamino hrany
- softforming

balení	15,4 kg
obj. číslo	EPHKP25NATUR

Technická data :

- barva: natur
- báze: EVA neplněné
- teplota zpracování: 190 až 230°C
- balení : 15.4 kg

Tavné lepidlo HKP21 - patrony



Tavné lepidlo pro aplikaci v olepovacích strojích.

Oblast použití :

- ABS, PVC a PP hrany
- dýhové hrany
- lamino hrany
- softforming

barva	bílá	černá	hnědá
obj. číslo	EPHKP21BÍ	EPHKP21ČE	EPHKP21HN

Technická data :

- barva: bílá, hnědá, černá
- báze: EVA neplněné
- teplota zpracování: 190 až 230°C
- balení : 15.4 kg

Separací prostředky

Separací prostředek LC2/10 - YELLOW



Charakteristika : Používá se pro automatický postřik na olepovačkách hran pro ostřik spodní a horní strany desky při vstupu dílce do stroje. Tekutina zanechává rychle se odpařující ochranný film, zamezující přilnutí tavného lepidla k povrchu dílce.

Technická data :

- použití: ochrana dýhovaných nebo lakovaných povrchů
- balení: plastová láhev 2l nebo kanystr 10l
- upozornění: **pro správné použití musí být na stroji aktivován předfrézovací agregát**

balení	2 l	10 l
obj. číslo	53-6600031	53-6300032

Separací prostředek LC2/30 - ORANGE



Charakteristika : Používá se pro automatický postřik na olepovačkách hran pro ostřik spodní a horní strany desky při výstupu dílce ze stroje před kartáčovacím agregátem.

Technická data :

- čištění: odstranění použitých separačních prostředků
- výhody: ochrana dýhovaných nebo lakovaných povrchů, zkrácení časů na čištění dílců
- balení: plastová láhev 2l nebo kanystr 10l
- doporučení: **pro správné použití je vhodné na stroji aktivovat kartáčovací agregát**

balení	2 l	10 l
obj. číslo	53-6600031	53-6300032

Separací prostředek LC2/40 - BLUE


Charakteristika : Používá se pro automatický ostrůk přítlačných roln a vedení dílce na straně hrany, aby nedocházelo k nalepování nečistot a dále k tomu, aby se na strojích s kluzným vedením dílce mezi obráběcími jednotkami usnadnilo vedení dílce a nebyly tak poškozovány hrany s vysokým leskem.

Technická data :

- použití: ochrana povrchů hran na přítlačných rolnách a na kluzném vedení mezi agregáty
- balení: kanistr 10l

balení	10 l
obj. číslo	EPLC2/40

Ochranný prostředek LC5/100 - sprej


Charakteristika : ochranný a separační prostředek pro manuální postřik kluzných a dotykových částí čepovaček hran, jako jsou boční přítlačné válečky, kluzné patky, frézovací nástroje, .. tj. pro všechny části stroje, kde by vlivem přilnutí přetékajícího lepidla mohlo docházet k znečištění dílce. Tento přípravek vytvoří na kovovém povrchu suchý a nepřilnavý film, který zamezí znečišťování stroje lepidlem.

Technická data :

- balení: sprej 500 ml

balení	500 ml
obj. číslo	EP30100

Čistící prostředek LC1/18


Charakteristika : vhodný pro ruční čištění dílců, je šetrný k lakovaným povrchům a účinný při odstraňování lepidel na bázi EVA. Nepoškozuje lakované povrchy, ABS hrany nebo plaxi.

Technická data :

- balení: plastová láhev 1 l nebo kanistr 10l

balení	1 l	10 l
obj. číslo	EP30091	

Tmely

Tmel na parkety


Charakteristika : Tmelení spojí mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné), veškeré stavební spáry s pohybem do 15%, spojovací tmel mezi obvodovými lištami a jinými prvky dřevěných podlah a stěnami. Vysoce kvalitní polyakrylátový pružně plastický tmel. Barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, velmi dobře přilnavý na porézní materiály. Přetíratelný parketářskými laky, po vytvrzení může být vytmelený povrch přebroušen smrkovým papírem. Dodáván v barvách dřeva.

Technická data :

- barva: bílá, bříza, buk, dub, smrk, teak, třešeň
- báze: kopolymerní disperze
- systém vytvrzování : fyzikální vysychání
- tvorba slupky : cca 20 min.
- teplotní odolnost: -20 až +80°C
- aplikační teplota : +5 až +30°C
- balení : 310 ml
- použití : pro interiéry i exteriéry
- poznámka : odolný UV záření, přetíratelný

barva	bílá	bříza	buk	dub	smrk	teak	třešeň
obj. číslo		53-2200631	53-2200632	53-2200633	53-2200637	53-2200635	53-2200634

Tmel na dřevo – CLOU Holzpaste

CLOU®



Vodou ředitelný tmel na dřevo

Návod na použití : Díry, mezery a prohlubně ve dřevě lehce navlhčete vodou a stěrkou vyplňte tmelem CLOU Holzpaste v odpovídajícím odstínu, hlubší prohlubně tmelte několika vrstvami nad sebou. Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete, zhoustlý tmel naředíte čistou vodou. Po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat.

Technická data :

- balení : 250 g
- jiné odstíny : vzájemně mísitelný

barva	natur	smrk	borovice	buk	dub	modřín	dub stř.
obj. číslo	50-01	50-02	50-03	50-04	50-05	50-06	50-08
barva	třešeň	ořech	mahagon	mahagon tm.	ořech tmavý	dub tmavý	bílá
obj. číslo	50-09	50-10	50-11	50-12	50-13	50-14	50-16
barva	černá	olše					
obj. číslo	50-17	50-25					

Brusivo

Brusný pás

		Brusný pás rozměrujeme po 1 m, přesné délky a spojování pásu různých šířek na zakázku.			
		Technická data : • šíře: 150 mm • délka: 1 až 50 m • popis : zrno na papíru zalitým pryskyřicí • zrnitost : Z60, Z80, Z100, Z120			
zrnitost	Z60	Z80	Z100	Z120	
obj. číslo	HA2375115060	HA2375115080	HA2375115100	HA2375115120	

Brusné houbičky – 2-stranné

		Technická data : • rozměr: 60 x 100 mm • zrnitost : Z60, Z100, Z180, Z220			
zrnitost	Z60	Z100	Z180	Z220	
obj. číslo	HA9035000060	HA9035000100	HA9035000180	HA9035000220	

Brusné houbičky – 4-stranné

		Technická data : • rozměr: 60 x 25 x 100 mm • zrnitost : Z60, Z100, Z180			
zrnitost	Z60	Z100	Z180		
obj. číslo	HA9035100060	HA9035100100	HA9035100180		